



Bruns élégants

# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



N° 1019564

## NOYER SATINÉ, BÂTON ROMPU 139 RAINURE-LANGUETTE / 13 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Noyer **Provenance :** Canada

**Choix :** bois brun gris à brun foncé. Bois clair et sombre, nœuds, aubier.

**Finition :** **Satiné** - non brossé verni satiné / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 28/32

### Dessin

Parquet contrecollé monolame bâton rompu fabriqué selon la norme EN 13489  
Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 139 mm

**Longueur :** 800 mm

**Épaisseur :** 13 mm

**Couche d'usure :** 2,5 mm

**Support :** contreplaqué

**Contrebalancement :** déroulé en bois

**Profil :** 4 chanfreins

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 2,45

**Colis / palette :** 32

**M<sup>2</sup> / palette :** 78,40

**Poids / m<sup>2</sup> :** 7,4 kg

**Poids / palette :** 1 319,5 kg



Classe d'usage :

### Mise en œuvre



Pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante collage RL avec  
polyane + Isol 20 ou collage en  
plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1019564



**Code d'identification unique du produit type :** Bâton rompu 139 Rainure-Languette, 13 mm, Noyer

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

## Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Épaisseur minimale hors tout (mm)	13	
- Conditions de mise en œuvre	Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses :		ISO 16000
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)	Classe A+	
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	< 1µg/m <sup>3</sup>	
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,10	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 16 novembre 2022  
**Carole FRANÇOIS**



3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55

Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification.

SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220

[www.panaget.com](http://www.panaget.com)