



PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Naturels intemporels

N° 1000033

CHÊNE AUTHENTIQUE HUILE NATURELLE, SONATE 140 RAINURE-LANGUETTE / 14 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : Authentique - Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, traces de discoloration, traces noires, fentes. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Huile naturelle - brossé huilé naturel / Huile - Brillance (gloss) : 5/8

Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet.

Dessin

Parquet massif monolame large fabriqué selon la norme EN 13226
Rainure - Languette



Description

Largeur : 140 mm
Longueur : de 400 à 1300 mm
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 7,0 mm
Support :
Contrebalancement : non
Profil : 4 chanfreins

Colisage

m² / colis : 1,64
Colis / palette : 40
m² / palette : 65,60
Poids / m² : 10,7 kg
Poids / palette : 701,9 kg



si respect des règles de pose et d'entretien.

Classement d'usage : 31 R6



Mise en œuvre



Pose collée selon DTU 51.2



Collage en plein avec presto PM uniquement.



Collage en plein avec presto PM, obligatoire



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // www.panaget.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000033



Code d'identification unique du produit type : Sonate 140 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Éléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes selon EN 13226

Pose collée selon DTU 51.2

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique |
|---|--|---|
| Réaction au feu | Cfl-s | EN 14342 : 2013 |
| Caractéristiques permettant ce classement : | | |
| - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m ³) | 650 | |
| - Épaisseur minimale hors tout (mm) | 14 | |
| - Conditions de mise en œuvre | Collé au support | |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | EN 717-1 |
| Teneur en pentachlorophénol | PCP ≤ 5 ppm | - |
| Dégagement d'autres substances dangereuses : | | ISO 16000 |
| - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) | Classe A+ | |
| - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A) | < 1µg/m ³ | |
| Résistance à la rupture | NPD | - |
| Glissance | NPD | - |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0,17 | EN 14342 / Chapitre 4.7 |
| Résistance thermique (m ² .K/W) | 0,082 | |
| Durabilité biologique | Classe de risque 1 | EN 335 |
| RE2020 - Indice Carbone Construction | 8,5 kg.CO ₂ /m ² | - |
| FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie | 1,4 kg éq. CO ₂ /m ² | - |

NPD : Performance Non Déterminée

*COV : Composés Organiques Volatils

**CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 24 janvier 2025
Carole FRANÇOIS

