



# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



Naturels intemporels

N° 1014172

## CHÊNE ZENITUDE-SALVAGIO HUILE NATURELLE, DIVA 139 RAINURE-LANGUETTE / 14 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Zenitude-Salvagio** - Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, traces de discoloration, fentes, gerces, traces de cœur, aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames. L'aspect de surface Salvagio se caractérise par un parement structuré et localement irrégulier ainsi que des empreintes et marques aléatoires d'usage.

**Finition : Huile naturelle** - brossé huilé naturel / Huile - Brillance (gloss) : 5/8

Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet.

### Dessin

Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489

Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 139 mm

**Longueur :** de 500 à 2000 mm

**Épaisseur :** 14 mm

**Couche d'usure :** 3,4 mm

**Support :** contreplaqué

**Contrebalancement :** déroulé en bois

**Profil :** 2 chanfreins

### Colisage

**m<sup>2</sup> / colis :** 1,39

**Colis / palette :** 55

**m<sup>2</sup> / palette :** 76,45

**Poids / m<sup>2</sup> :** 7,4 kg

**Poids / palette :** 565,7 kg



si respect des règles de pose et d'entretien.

### Classement d'usage :

**31 R2**



### Mise en œuvre



Pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante collage RL avec  
polyane + Isol 20 ou collage en  
plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1014172



**Code d'identification unique du produit type :** Diva 139 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

## Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Épaisseur minimale hors tout (mm)	14	
- Conditions de mise en œuvre	Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses :		ISO 16000
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)	Classe A+	
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	< 1µg/m <sup>3</sup>	
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,108	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335
RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-
FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6 kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 23 janvier 2025  
**Carole FRANÇOIS**

