



# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



Naturels intemporels

N° 1019820

## CHÊNE ZENITUDE MIEL, SONATE 140 RAINURE-LANGUETTE / 14 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Zenitude** - Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, traces de discoloration, fentes, gerces, traces de coeur, aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

**Finition : Miel** - brossé verni mat naturel / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 10/14

### Dessin

Parquet massif monolame large fabriqué selon la norme EN 13226  
Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 140 mm  
**Longueur :** de 400 à 1300 mm  
**Épaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 7,0 mm  
**Support :**  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** 4 chanfreins

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,64  
**Colis / palette :** 40  
**M<sup>2</sup> / palette :** 65,60  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,7 kg  
**Poids / palette :** 701,9 kg



Classe d'usage :

### Mise en œuvre



Pose collée selon DTU  
51.2



Collage en plein avec  
presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**GARANTIE**  
**30**  
**ANS**  
**CONCEPTION**



Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1019820



**Code d'identification unique du produit type :** Sonate 140 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes selon EN 13226

Pose collée selon DTU 51.2

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

## Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Cfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement : - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> ) - Épaisseur minimale hors tout (mm) - Conditions de mise en œuvre	650 14 Collé au support	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m <sup>3</sup>	ISO 16000
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,17	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,08	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335
RE2020 - Indice Carbone Construction	8,5 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-
FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	1,4 kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 15 décembre 2023  
**Carole FRANÇOIS**

