PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Bruns élégants

N° 1019564

NOYER SATINÉ, BATON ROMPU 139 RAINURE-LANGUETTE / 13 MM

Caractéristiques

Essence : Noyer **Provenance :** Canada

Choix : - Bois brun gris à brun foncé. Bois clair et sombre, nœuds, aubier.

Finition : Satiné - non brossé vernis satiné / Vernis satiné Ecostrong - Brillance (gloss) : 28/32

Dessin

Parquet contrecollé monolame bâton rompu fabriqué selon la norme EN 13489
Rainure Languette

Description

Largeur : 139 mm
Longueur : 800 mm
Épaisseur : 13 mm
Couche d'usure : 2,5 mm
Support : contreplaqué
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 4 chanfreins

Colisage

m² / colis : 2,45
Colis / palette : 32
m² / palette : 78,40
Poids / m² : 7,4 kg
Poids / palette : 580,2 kg

COMPATIBLE EN CUISINE
si respect des règles de pose et d'entretien.

Classement d'usage : 22 R1

Usage domestique
22 Général

Mise en œuvre

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + Isol 20 ou collage en plein avec presto PM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).EN 14342 : 2013Règlement sur le Bois de l'Union Européenne

GARANTIE 30 ANS CONCEPTION

REACH COMPLIANCE
Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // **www.panaget.com**

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1019564

CE

Code d'identification unique du produit type : BATON ROMPU 139 Rainure-Languette, 13 mm, Noyer

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement : - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m³) - Épaisseur minimale hors tout (mm) - Conditions de mise en œuvre	 500 13 Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	 Classe A+ < 1µg/m³	ISO 16000
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m².K/W)	0,100	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335
RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO_2/m²	-
FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6kg éq. CO_2/m²	-

NPD : Perfomance Non Déterminée
**COV : Composés Organiques Volatils*
***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 9 janvier 2026
Carole FRANÇOIS

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com