



Bruns élégants



N° 1021425

## TECK HUILE NATURELLE, ULYSSE 90 RAINURE-LANGUETTE / 12 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Teck **Provenance :** Indonésie

**Choix :** - bois brun jaune à brun foncé. Variation de couleurs d'une lame à l'autre, dosse, nœuds, discoloration tolérée.

**Finition :** Huile naturelle - brossé huilé naturel / Huile - Brillance (gloss) : 4/8

Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelle que soit la teinte de votre parquet. Usage interdit dans les receveurs de douche et autres surfaces immergées.

### Dessin

Parquet massif monolame pièces humides fabriqué selon la norme EN 13228  
Rainure Languette



### Description

**Largeur :** 90 mm  
**Longueur :** de 300 à 1200 mm  
**Épaisseur :** 12 mm  
**Couche d'usure :** 4 mm  
**Support :**  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** bords droits

### Colisage

**m<sup>2</sup> / colis :** 1,3  
**Colis / palette :** 48  
**m<sup>2</sup> / palette :** 62,4  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 8,4 kg  
**Poids / palette :** 524,2 kg



si respect des règles de pose et d'entretien.

### Classement

d'usage : 22 R2



### Mise en œuvre



Pose collée selon DTU 51.2



Pose collée selon DTU 51.2



Collage en plein avec presto PM



Collage en plein avec presto PM, obligatoire



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). EN 14342 : 2013 Règlement sur le Bois de l'Union Européenne



Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° 1021425



**Code d'identification unique du produit type :** ULYSSE 90 Rainure-Languette, 12 mm, Teck

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes selon EN 13228

Pose collée selon DTU 51.2

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

### Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement : - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> ) - Épaisseur minimale hors tout (mm) - Conditions de mise en œuvre	390 12 Collé au support	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m <sup>3</sup>	ISO 16000
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,17	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,071	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335
RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-
FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 9 janvier 2026  
**Carole FRANÇOIS**